

Snelcement (3 – 7 minuten)

Beschrijving

Chloridevrije snelcement voor het onmiddellijk afdichten van lekkages

Toepassingsgebied

- **Snelcement kan worden toegepast voor snelle afdichtingen in beton, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk en metselwerk en voor het afdichten van waterdoorbraken en lekkages in leidingen.**
- **In de winter: door toevoeging van Rap-Hydro7 aan de mortel Hydro+, vermindert de uithardingstijd van de bekuijping. Dit biedt de mogelijkheid om heel vochtige muren te cementeren bij koud weer.**

Eigenschappen

Basis	Zuivere cement gebonden snelcement
Soortelijk gewicht	Ca. 1,32 kg/l
Verwerkingstijd	+/- 1 minuut
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Mengverhouding	Ca. 0,3 l water op 1 kg
Verharding	3 en 7 minuten

Verwerking

- De ondergrond moet vast, voldoende draagkrachtig en vrij zijn van vuil, vet, stof en andere verontreinigingen. Ruwe en poreuze oppervlakken zonodig van tevoren natmaken.
- Snelcement al roerend aan schoon water toevoegen in de mengverhouding van 1 kg snelcement op 0,3 l water. Aangemaakte snelcement onmiddellijk verwerken, niet opnieuw doorroeren.
- Product kan in geval van sterke waterdruk ook droog direct op de plaats van de lekkage worden gedrukt. De mortel verhard onmiddellijk. Verse resten snelcement direct met water verwijderen. Uitgeharde snelcement kan slechts mechanisch verwijderd worden.

Verpakking

Product verpakt in emmers van 10 L.



Opslag

Minimum 1 jaar in de oorspronkelijke verpakking op een temperatuur tussen + 5 en + 30°C. Voorkom blootstelling aan vorst en extreme hitte.

Veiligheid

- Contact met de huid en de ogen vermijden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Draag oogbescherming, geschikte en beschermde kleding.
- Lees goed het etiket voor het gebruik.

Art. n°

Rap-Hydro3	CU-2030-03
Rap-Hydro7	CU-2030-07